

Tablier ALFA (EPI de catégorie I)



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier ALFA est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales, à l'acide lactique et à la température) et résiste aux produits d'entretien courants. Il est préconisé pour les industries laitières et/ou fromageries. Le tablier ALFA est un EPI offrant un certain niveau de protection contre les risques mécaniques. Il peut être utilisé de -40°C à +120°C.

MATIÈRE : tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester

CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris :** blanc
- **Épaisseur :** 550 µm (± 10%)
- **Grammage :** 585 g/m² (± 10%)
- **Dimensions standard** (largeur x hauteur en cm) : 90x115

Tabliers équipés d'œilletons et rondelles en inox.

Pour les tabliers en montage standard et montage harnais :

- boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire
- crochet plastique détectable et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage automatique :

- bretelles cousues en nitrile enduit deux faces sur support polyester
- rivets et anneaux métalliques



NORMES ET DIRECTIVES

- Matière de base conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et au règlement UE N°2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Matière de base conforme à l'Arrêté du 5 Août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourissons et enfants en bas âge. Ce matériau n'est pas destiné au contact buccal tel que décrit en annexe III et IV.
- Cet EPI peut être mis en contact fortuit avec les aliments aqueux, acides et gras (facteur correcteur de 4).
- Ne contient pas de phtalates, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

- Les substances énumérées ci-après - inscrites sur la liste candidate de l'ECHA, règlement européen REACH n°1907/2006/CE - sont présentes en concentration supérieure à 0,1% (masse/masse) dans les articles suivants :

Référence	SVHC	N°CAS	Concentration % (masse/masse)
ALFA	2,2'-Méthylènebis-(4-méthyl-6-tert-butylphénol)	119-47-1	<0,35%



N° intrastat : 62102000

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr
Site de Champtocé-sur-Loire : 1 Rue du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029

Tablier ALFA (EPI de catégorie I)



CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brosse à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage** : à l'eau. **Séchage** : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage** : à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Un tablier bien utilisé et bien entretenu dure plus longtemps!



- Ce tablier est conforme au règlement **(UE) EPI 2016/425** et la norme **NF EN 13688 : 2013**.
- Propriétés mécaniques revendiquées: résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la traction et à la perforation.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	Norme	Performance
Résistance à l'abrasion	EN 530 méthode 2	>2000 cycles
Résistance au déchirement trapézoïdale	EN ISO 9073-4	>50 N
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	>800N
Résistance à la perforation	EN 863	>50N

N° intrastat : 62102000

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr
Site de Champtocé-sur-Loire : 1 Rue du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029