

TABLIER GOLF 30

EPI de catégorie I



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier GOLF est destiné à un usage courant. Il résiste aux produits d'entretien courants.

CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage** : à l'eau. **Séchage** : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage** : à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Un tablier bien utilisé et bien entretenu dure plus longtemps !

NIVEAUX DE PERFORMANCES

Type d'essai	Norme	Performance
Résistance à l'abrasion	EN 530 méthode 2	>2000 cycles
Résistance au déchirement trapézoïdale	EN ISO 9073-4	>30 N
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	>800N
Résistance à la perforation	EN 863	>40N

MATIÈRE

Vinyle enduit 2 faces sur support polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : blanc, bleu, vert kaki et noir
- Épaisseur : 300 µm (± 10%)
- Grammage : 325 g/m² (± 10%)
- Dimensions standards (largeur x hauteur en cm) : 70x100 et 90x115

Tabliers équipés d'œillets et rondelles en inox.

Crochet plastique détectable et élastique tressé polyester.

Pour les tabliers en **montage standard** :

- Boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire

NORMES ET DIRECTIVES

Tablier conforme à l'article 33 du règlement **REACH N°1907/2006** et ses amendements concernant les produits contenant des substances préoccupantes.

Ne contient pas de phtalates, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

Ce tablier est conforme au règlement **(UE) EPI 2016/425** et la norme **NF EN 13688 : 2013**.

Propriétés mécaniques revendiquées: résistance à l'abrasion, à la déchirure, à la traction et à la perforation.

